

Огнебиозащита для древесины I группа, сухой концентрат 1:5 NEOMID



внутри/
под навесом



защита от огня



защита от грибов
(плесени)



глубоко
проникает



паро- и газо-
проницаемость

НАЗНАЧЕНИЕ

Для комплексной защиты древесины и изделий на ее основе от распространения огня и от биопоражений (бактерий, грибов, водорослей, мхов и лишайников), с возможностью дальнейшей окраски декоративными лакокрасочными материалами.

СВОЙСТВА:

- обработка продуктом переводит древесину в трудновоспламеняемый материал, затрудняет распространение пламени по поверхности, тем самым облегчая пожаротушение;
- обеспечивает I (первую) и II (вторую) группу огнезащитной эффективности;
- возможна обработка деревянных конструкций, эксплуатируемых в регионах с высокой влажностью воздуха;
- допустимо применение рабочего раствора при отрицательной температуре;
- не создает на поверхности пленку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Стены, балки, перекрытия, лаги, стропильные системы, несущие брусья, оконные и дверные блоки, а также другие конструкции из древесины в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий.

СОСТАВ

Смесь на основе неорганических соединений. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри / под навесом
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	1:5, вода
t НАНЕСЕНИЯ	от -25°C до +50°C
ОБЩИЙ РАСХОД	для обеспечения I группы огнезащитной эффективности – 600 г/м², для II группы – 300 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	4 и более
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 СЛОЯ	1 ч
ЦВЕТ	б/цв., для контроля качества обработки внутри упаковки имеется красный краситель, который необходимо добавить в рабочий раствор
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	от -50°C до +50°C
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев

СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.003844.08.18 от 24.08.2018
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ09.В.00473 от 04.06.2018

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТУК НА ПАЛLETTE	144	80
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	24	20
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	6	4
ЕМКОСТЬ	 2 кг	 5 кг